

# **VEDA-FÁCIL *Plus***

## **Revestimento Impermeabilizante Semi-Flexível**

**VEDA-FÁCIL *Plus*** é um revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bi-componente (A+B), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica, de excelentes características impermeabilizantes, ótima aderência e excepcional resistência mecânica.

### **PROPRIEDADES:**

Por tratar-se de um produto semi-flexível, **VEDA-FÁCIL *Plus*** é indicado para impermeabilização de pisos e paredes de "áreas frias" (banheiros e cozinhas), caixas d'água, reservatórios, poços de elevadores, cortinas, baldrame, muros de arrimo, pisos em contato com o solo, umidade ascendente em rodapés e paredes internas e externas, estruturas sujeitas à infiltração do lençol freático, etc.

**VEDA-FÁCIL *Plus*** confere as seguintes vantagens:

- Produto de fácil aplicação, com trincha, vassoura de pêlo, rolo de pintura ou desempenadeira metálica, dependendo da forma de aplicação;
- Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro;
- Quando aplicado sobre superfície de concreto, alvenaria ou argamassa, confere excelente aderência sem necessidade de chapisco, primer, etc;
- Acompanha as movimentações normais da estrutura;
- Resiste a altas pressões hidrostáticas, tanto positivas quanto negativas.
- Resistente a batida de chuva.

### **COMPOSIÇÃO:**

Componente A: Cimentos especiais e aditivos minerais.

Componente B: Resina acrílica e aditivos.

### **APLICAÇÃO:**

#### **PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, pontas de ferro, restos de madeira, etc. Caso necessário, recomenda-se à lavagem da estrutura com escova de aço e água ou jato d'água de alta pressão. Executar o reparo em ninhos ou falhas de concretagem com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume, com **COLAMAX** diluído na proporção de 1:2 em volume (**Colamax**:água de amassamento) aguardar no mínimo 24 horas para aplicação do **VEDA-FÁCIL *Plus***.

#### **PREPARAÇÃO DO MATERIAL:**

Adicionar o componente A (pó) aos poucos ao componente B (líquido) e misturar mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, obtendo-se uma mistura homogênea. Logo após a mistura dos dois componentes A+B, o tempo de utilização não deve ultrapassar o período de 40 minutos, na temperatura ambiente. Passando este período não recomendamos sua utilização. A proporção da mistura é variável de acordo com a forma de aplicação.

#### **FORMA DE APLICAÇÃO:**

A superfície a ser impermeabilizada com **VEDA-FÁCIL *Plus*** deverá estar previamente umedecida, mas não encharcada. Aplicar as "demãos" em sentido cruzado, conforme a necessidade do serviço, em camadas uniformes, com intervalo de 2 a 6 horas entre "demãos", dependendo da temperatura ambiente. Em regiões como ao redor de ralos, juntas de concretagem e meia-canais, reforçar o revestimento com incorporação de uma tela de poliéster (**TELAMAX**), logo após a primeira "demão". Aguardar a cura do produto por 7 dias antes de encher o reservatório. Em áreas abertas ou sob incidência solar, promover a hidratação do **VEDA-FÁCIL *Plus*** no mínimo por 72 horas molhando a superfície. Misturar constantemente o produto durante a aplicação.

**PINTURA (TRAÇO EM PESO):**

1 parte de componente B(líquido), para 3,5 partes do componente A (pó), aproximadamente. Aplicação com trincha, vassoura de pêlo ou escova.

➤ **REVESTIMENTO (TRAÇO EM PESO):**

1 parte do componente B(líquido), para 4 – 5 partes do componente A (pó) aproximadamente. Aplicação com desempenadeira ou rolo. Aplicar inicialmente 1 "demão" com trincha, utilizando o traço de pintura, antes da aplicação com desempenadeira.

**RECOMENDAÇÕES:**

- ✓ Executar após 7 dias da aplicação da última demão o teste de estanqueidade, durante um período mínimo de 72 horas;
- ✓ Não aplicar sob sol intenso na superfície;
- ✓ Para a aplicação de revestimentos cerâmicos sob a superfície impermeabilizada com **VEDA-FÁCIL Plus**, utilizar cimento cola tipo ACIII, após 7 dias da aplicação da última demão;
- ✓ Para a aplicação de reboco, chapiscar utilizando cimento e areia na proporção 1:3, amolentada com **COLAMAX** na proporção 1:2, (1 parte de **COLAMAX** para 2 parte de água) e rebocar utilizando como plastificante o **KALFÁCIL** (NAO UTILIZAR CAL) de 7 a 14 dias após a última demão;
- ✓ Em reservatório de água potável descartar a água do teste de estanqueidade.
- ✓ Antes da utilização consulte a FISPQ em nosso site ([maxtonbrasil.com.br](http://maxtonbrasil.com.br)).
- ✓ Mantenha o produto afastado de crianças e animais.
- ✓ Em ambientes fechados ou de pouca ventilação usar EPI's adequados e promover a renovação do ar.
- ✓ Antes da preparação da superfície efetuar o teste de carga por no mínimo 72 horas para acomodação estrutural, verificar e consertar eventuais trincas e fissuras que apareceram após o teste de carga.
- ✓ Recomendamos a aplicação de argamassa de proteção mecânica 14 dias após a aplicação, para evitar danos à impermeabilização quando efetuados serviços de limpeza e manutenção.
- ✓ Consultar as normas NBR-9575/2003 e NBR-9574/2009.

**CONSUMO:**

Umidade de solo ou água de percolação: 2kg/m<sup>2</sup> em 2 "demãos".  
Pressão hidrostática positiva e negativa: 4 a 5kg /m<sup>2</sup> em 3 a 4 "demãos"

**DESEMPENHO:**

<b>Tempo de uso da mistura</b>	<b>Até 40 minutos</b>
<b>Intervalo entre demãos</b>	<b>2 a 6 horas</b>
<b>Aderência (7 dias)</b>	<b>&gt; 0,5 Mpa</b>
<b>Estanqueidade pressão positiva</b>	<b>&gt; 5 m.c.a / 3 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Estanqueidade pressão positiva</b>	<b>&gt; 10 m.c.a / 5kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Estanqueidade pressão negativa</b>	<b>&gt; 10 m.c.a / 5kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Potabilidade</b>	<b>Não altera</b>

**ARMAZENAMENTO:**

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:**

**VEDA-FÁCIL Plus** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com auxílio de EPI's adequados. Durante a utilização do produto, mantenha o ambiente arejado.

Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

**VALIDADE:**

Produto válido por 9 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

**EMBALAGENS:**

Caixa de 4 kg e Caixa de 18 kg.