

**COLAMAX** é um adesivo plastificante, a base de copolímeros acrílicos compatíveis com cimento Portland, sendo apropriado para uso com cimento, cal ou gesso.

#### PROPRIEDADES:

**COLAMAX** Proporciona elevada aderência de chapiscos e argamassas, reduz a permeabilidade e inibe o fissuramento.

#### COMPOSIÇÃO:

Dispersão aquosa de copolímeros acrílicos.

#### APLICAÇÃO:

Chapiscos, consertos de concreto aparente e de alvenaria, pisos, igualação de pouca espessura e consertos de trincas em concreto e alvenaria (não de trincas térmicas), e gesso, utilizando-se as seguintes proporções:

#### Chapiscos:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia média.

Amolentar com solução de **COLAMAX**, preparada na proporção de 1:2 (**Colamax**:Água).

Consertos de concreto aparente e alvenaria:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia média.

Amolentar com solução de **COLAMAX**, preparada na proporção de 1:2 (**Colamax**:Água)

#### Pisos:

1 parte de cimento Portland.

1 parte de areia média.

2 partes de pedrisco (3-7 mm)

Amolentar com solução de **COLAMAX**, preparada na proporção de 1:2 (**Colamax**:Água).

**Obs.:** Não deixar a massa muito fluída.

Proceder forte adensamento.

Evitar secagem rápida da argamassa aplicada.

Não passar com a argamassa sobre as juntas da base.

#### Igualação de espessura máxima de 5mm:

1 parte de cimento Portland.

2 partes de areia fina.

Amolentar com solução de **COLAMAX**, preparada na proporção de 1:2 (**Colamax**:Água).

#### Ponte de Aderência:

1 parte de cimento Portland.

1 partes de areia fina.

Amolentar com solução de **COLAMAX**, preparada na proporção de 1:1 (**Colamax**:Água).

**Obs:** obter consistência fluída, aplicar camada fina, aplicar nova camada de argamassa sobre a ponte de aderência ainda úmida.

#### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	Resinas sintéticas
COR	Branco leitoso
DENSIDADE kg/L	1,00 -1,01
pH	6-8
VISCOSIDADE (copo Ford n2) s	40 -50

**ARMAZENAMENTO:**

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:**

**COLAMAX** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

**VALIDADE:**

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

**EMBALAGENS:**

Balde de 18 kg, Bombona de 50 kg e Tambor de 200 kg.